


1. Einsatzzweck

KARGOTEC® protect ist eine Schutz- und Antirutschmatte, die mit ihrem hohen Gleitreibwert gemäß VDI 2700 Blatt 14 optimal zur Ladungssicherung dient. **KARGOTEC® protect** kommt ebenso in der Verpackungsindustrie zum Einsatz.

2. Werkstoff & Produktdesign

Hochspezifiziertes Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden.



Farbe: bunt
Oberfläche: Granulatstruktur

3. Maße & Toleranzen

Länge:	auf Anfrage	± 1,5 %
Breite:	1250 mm	± 1,5 %
Stärke:	3, 5, 6, 8, 10 mm	± 0,5 mm
	12 mm	± 1,0 mm
Raumgewicht:	ca. 1050 kg/m ³	
Flächengewicht:	ca. 3,2 kg/m ² (bei 3 mm)	
	ca. 6,3 kg/m ² (bei 6 mm)	
	ca. 8,4 kg/m ² (bei 8 mm)	
	ca. 10,5 kg/m ² (bei 10 mm)	

4. Ablegereife

Bei bleibenden Verformungen oder Druckstellen, Risse, Löcher, Schäden durch Kontakt mit aggressiven Stoffen wie z.B. Ölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Abrieb auf der Oberfläche, Aufquellen oder Versprödungen, funktionsbeeinträchtigende Verschmutzungen (VDI 2700 Blatt 15)

KARGOTEC® Antirutschmatten sind grundsätzlich mehrfach bis zur Ablegereife verwendbar.

5. Produktprüfungen

Zugfestigkeit:
ca. 0,8 N/mm² (DIN EN ISO 1798)

Reißdehnung:
ca. 120% (DIN EN ISO 1798)

Brandverhalten:
E_{fl} (B2) (DIN EN 13501-1)

Gleitreibungskoeffizient:
Ermittelter Reibbeiwert: min. $\mu = 0,9$
bei 3,5,6,8,10,12mm Stärke
Reibpartner: Holzpalette, Siebdruckboden
(nach VDI 2700 Blatt 14)
praxisbezogener Rechenwert: 0,6
(Details auf Seite 3, siehe Broschüre)

Eindruckverhalten:
keine bleibenden, die Funktion beeinträchtigen
Verformungen bei 24-stündiger Belastung nicht Auflast:
beladene Gitterbox (m=1.000kg)
(nach VDI 2700 Blatt 15)

Max. zulässige Flächenlast:
ca. 270 t/m² bei 3 mm Stärke
ca. 270 t/m² bei 8 mm Stärke
gemäß VDI 2700 Blatt 15 sind max. 30% Stauchung
zulässig

Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +100°C

Beständigkeit:
bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit

UV-Beständigkeit:
beständig nach DIN EN 1297 und DIN EN ISO 3386-2

Haftungsausschluss:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine KARGOTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.